ЦМИД–ВПС

ПЛЁНКООБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ

ЦМИД-ВПС – ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ НА ПАРАФИНОВОЙ ОСНОВЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УХОДА ЗА СВЕЖЕУЛОЖЕННЫМ БЕТОНОМ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• в качестве пленкообразующего состава с целью предотвращения испарения влаги при наборе бетоном прочности;
• обладает эффектом гидрофобизации и кальмотации поверхности;
• сокращает количество дефектов возникающих в процессе набора прочности бетоном.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Железобетонные конструкции, требующие дополнительного температурновлажностного ухода.

ОСНОВАНИЯ

Поверхность свежеуложенного бетона.

СВОЙСТВА

• температура нанесения: +5°С...+40°С;
• начало пленкообразования не менее 10 сек.;
• полное образование покрытия 2–5 часов;
• вязкость (по ВЗ-4) - 12 сек.;
• снижение водопотерь защитного слоя 0.001...0.051 г/см^2;
• расход 200–400 г/м^2;
• экологически чистый;
• прост в нанесении;
• образует бесцветную паровлагонепроницаемую плёнку;
• не требует предварительной очистки перед применением;
• представляет собой жидкость белого цвета.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением состав **ЦМИД-ВПС** необходимо перемешать в течение 5–10 минут, до получения однородной жидкости.

Нанесение материала на поверхность свежеуложенного бетона производится в ручную при помощи кисти, валика или механизированным способом при помощи промышленного распылителя.

Нанесение материала производится сразу после укладки бетонной смеси. При необходимости пленку **ЦМИД-ВПС** следует удалять при помощи пескоструйного или гидроструйного аппарата, корщеток.

ЦМИД-ВПС запрещается наносить на верхнюю поверхность бетона, которая будет в последствии находиться в монолитном контакте с бетоном последующих слоев.