

Страница продукта на сайте

Протесил 230

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СИЛАНОВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОНА, КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И ШТУКАТУРКИ

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная силановая пропитка для защиты минеральных строительных материалов. Протесил 230 отличается высокой устойчивостью к воздействию щелочей. Водоотталкивающие молекулы Протесил 230 меньше размером, чем поры подложки. Благодаря этому, а также малой вязкости, они глубоко проникают в строительный материал и химически встраиваются во внутренние стенки пор, делают основание гидрофобным. Структура становится паропроницаемой, устойчивой к УФ излучению и атмосферостойкой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обеспечивает прозрачную защиту для декоративного бетона, сохраняющее его естественный цвет и текстуру.
- Сохраняет бетон без поверхностной извести, защищает его от воздействия процессов замораживания и оттаивания.
- «Отталкивает» дождевую воду от кирпичной кладки или декоративной керамики, предотвращает её впитывание и улучшает внешний вид покрытия.
- Предохраняет конструкции от повреждений, вызванных абсорбцией воды и вредных веществ. Защищает от механического износа, воздействия мороза, разрушения от действия солей (сульфатов, хлоридов и нитратов).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водоотталкивающий материал, который создает глубокую защиту, устойчивую к УФ излучению и абразивным нагрузкам.
- Предупреждает формирование поверхностной извести и отложений загрязняющих веществ.
- Не желтеет, сохраняет и не меняет естественный тон поверхности.
- Снижает расходы на ремонтные работы и обеспечивает лучшее сохранение обработанной поверхности.
- Создаёт прозрачное защитное покрытие, предупреждающее коррозию бетона.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от всех возможных загрязнений, обезжирена. Трещины и дефекты устраните с помощью ремонтного материала, например Стармекс РМ5, расшивка швов кирпичной кладки и между блоками должна быть произведена с использованием Максджойнт.

Нанесение

Наносите материал тонкой волосяной щеткой или распылением при низком давлении (0,4 кг/см^2). Постарайтесь, чтобы вся обрабатываемая поверхность была полностью пропитана Протесил 230. Наносите его узкими полосами, снизу вверх, не пытаясь охватить большие площади. Рекомендуется наносить два слоя с интервалом в 1-3 часа.

Очистка

Инструменты должны быть очищены при помощи растворителя Протесил 108 Солв.

РАСХОД

Расход материала составляет 0,2-0,3 л/м^2.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре от - 5 °С до +40 °С в запечатанной заводской упаковке. Не допускать продолжительного воздействия солнечных лучей. Длительное хранение при более низкой температуре может привести к кристаллизации компонентов. В рекомендованных условиях срок годности материала составляет не менее 12 месяцев.

УПАКОВКА

- Канистра 5 л
- Ведро 25 л
- Бочка 200 л

ЦВЕТ

Прозрачный.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Материал содержит растворители. Соблюдайте инструкции изготовителя. Вредна для здоровья при попадании в органы дыхания, внутренние органы и кожу. Агрессивна. Раздражает глаза и кожу. Соприкосновение с кожей может вызвать сенсибилизацию. При попадании в глаза необходимо промывать большим количеством воды в течение 15 минут и затем обратиться к врачу. При попадании на кожу незамедлительно промыть большим количеством воды и мыла. Пользоваться подходящей защитной одеждой, защитными перчатками и масками для глаз и лица. Потребителя следует как можно лучше защитить от любого риска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Протесил 230.

Параметры	Показатели
Плотность при 20°С, кг/л	0,92
Консистенция	Жидкость
Вязкость, мПа·с	4
Время высыхания при 23°С, ч	1
Температура воздуха при нанесении, °С	5÷40
Температура поверхности при нанесении, °С	15÷30
Температура возгорания в открытой емкости, °С	55÷60

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.

Товар сертифицирован ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА +7 (495) 660-96-27
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +7 (812) 240-06-88
КАЗАНЬ +7 (843) 238-48-04
ЕКАТЕРИНБУРГ +7 (343) 287-08-22
ПЕРМЬ +7 (905) 860-03-31
РОСТОВ-НА-ДОНУ +7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®

Гидрозо © 2017